


Tablas de resistencia a la ruptura de los cables de acero



SERIE 19 x19			
Diámetro		Alma de Acero	
mm.	plg.	Peso Kg/mts	Resistencia Ruptura en toneladas
12.70	1/2	0.69	11.50
14.28	9/16	0.86	14.50
15.87	5/8	1.04	18.20
19.05	3/4	1.47	26.00

Principales abreviaturas

FW	Filler Wire Construcción - Construcción Filler Wire.
PS	Plow Steel - Acero tipo "Arado"
IPS	Improved Plow Steel - Acero tipo "Arado" mejorado
EIPS	Extra Improved Plow Steel - Acero "Arado" extramejorado
PF	Preformed - Preformado