


Tablas de resistencia a la ruptura de los cables de acero



SERIE 1 x 7			TIPO RETENIDA		
Diámetro		Alma de Acero			
mm.	plg.	Peso Kg/mts	Resistencia Ruptura en toneladas		
			Siemens Martin	Alta Resistencia	Extra Alta Resistencia
3.2	1/8	0.03	0.41	0.60	0.83
4.8	3/16	0.12	0.86	1.29	1.81
6.4	1/4	0.18	1.43	2.15	3.02
8.0	5/16	0.31	2.43	3.63	5.08
9.5	3/8	0.41	3.15	4.90	6.98
13.0	1/2	0.77	5.49	8.53	12.20

Principales abreviaturas

FW	Filler Wire Construcción - Construcción Filler Wire.
PS	Plow Steel - Acero tipo "Arado"
IPS	Improved Plow Steel - Acero tipo "Arado" mejorado
EIPS	Extra Improved Plow Steel - Acero "Arado" extramejorado
PF	Preformed - Preformado